

# ITER FORTE 17 A MINERALE (EX ITC) CE

Membrana bitume polimero plasto-elastomero (BPP)



## DESCRIZIONE

Membrana impermeabilizzante prefabbricata a base di bitume distillato e polimeri elasto-plastomerici e polialfaolefinici (tipo APP) con armatura in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo rinforzato e termostabilizzato che conferisce alla membrana elevate caratteristiche meccaniche ed un'ottima stabilità dimensionale (0,3%)

La versione autoprotetta con scaglie di ardesia sulla faccia superiore riduce l'assorbimento del calore sulla superficie migliorando la durabilità della membrana.

Le versioni autoprotette sono provviste di una cimosa laterale di 10 cm.

Tutti i prodotti autoprotetti con scaglie di ardesia subiscono nel tempo variazioni di colore in funzione dell'esposizione agli agenti atmosferici. Queste variazioni di colore tendono ad uniformarsi gradualmente

È impossibile garantire l'uniformità di colore dei prodotti minerali in quanto l'unico produttore di ardesia non rilascia alcuna garanzia in merito.

## VANTAGGI

- ✓ Elevata resistenza al punzonamento
- ✓ Resistenza a gravose situazioni di lavoro
- ✓ Ottime prestazioni meccaniche
- ✓ Elevata flessibilità a freddo e temp. di scorrimento a caldo anche dopo invecchiamento
- ✓ Utilizzo in monostrato

**Armatura:** TNT poliestere filo continuo rinforzato

**Compound:** Bitume polimero plasto-elastomero BPP - PAO

**Finitura superiore:** Ardesia

**Finitura inferiore:** PE Film

**Destinazione d'uso:** Strato superiore / Monostrato

**Metodo di applicazione:** Torcia / colla / aria calda / Fissaggi meccanici

## DATI TECNICI

CARATTERISTICHE	METODO DI PROVA	U.M.	TOLLERANZA	VALORE
Massa areica	EN 1849-1	Kg/m <sup>2</sup>	MDV ± 0,2 mm	4,0
Forza di trazione massima (L/T)	EN 12311-1	N/50 mm	MDV - 20%	850/650
Flessibilità a freddo	EN 1109	°C	MLV	-20
Scorrimento a caldo	EN 1296/1110	°C	MDV - 10°C	+ 140
Resistenza al carico statico	EN 12730	Kg	MLV	20

## IMBALLI

GAMMA	DIMENSIONE ROTOLO	PESO PER GR/M <sup>2</sup>	SPESSORE MM	METRI QUADRI PER BANCALE	NORME EN
Iter Forte 17 A Minerale	7,5 m x 1 m	-	4	187,5	13707

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica, la costante ricerca nel settore potrebbe apportare modifiche ai dati contenuti senza che il produttore debba darne preavviso a tutti gli interessati